



JIS A 5536

F★★★★

JAIA 4VOC基準適合



コンポジションタイル・CFシート用 SG-20

SG-20は、初期タック及び粘着性に優れていますので、巻グセのあるカーペットやクッションフロアなどを施工するのに適しています。

用途

- ・コンポジションビニル床タイル（半硬質タイプ）
- ・複層ビニル床シート（基布付塩ビシート）
- ・クッションフロアー
- ・カーペット

適用下地

- ・モルタル下地 ・合板下地
- ・SL下地（セメント系）

標準使用量

コンクリート下地	木質系下地
250~300g/m ² (3.3~4.0m ² /kg)	200~250g/m ² (4.0~5.0m ² /kg)

荷姿

- ・18kg(エコパック)
- ・18kg(エコボックス)
- ・18kg(缶)
- ・3kg(ポリ容器)

使用方法

下地の確認

- モルタル下地の場合
凹凸や不陸のない平滑な面とし、2週間（冬期は4週間）以上養生し、よく乾燥している事を確認します。
- ボード類下地の場合
タワミのない厚手の合板又はパーティクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。
- SL（セメント系）下地の場合
セルフレベリング下地の場合、各SL材メーカーの使用説明書に従い養生期間を守り、平滑に仕上げてください。

下地の調整及び清掃


1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダーがけやケレン処理により平滑にします。また、モルタル下地に凹部がある場合は下地補修材で補修します。
 2. モルタル下地のもろい部分やレイトンスは、必ず取り除いてから、必要に応じて下地補修材で平滑にします。
 3. 木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをします。
 4. 接着不良の原因となる、塗料・油・ホコリ・錆などを取り除きます。
 5. SL（セメント系）に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。
- チェック：レイトンスやエフロがある場合は接着阻害を起しますので、取り除いて下さい。

仕上げ材の確認

1. 接着施工する前に床材の柄違いを確認し、欠損や反りのある物は取り除きます。

接着剤の塗布

1. 接着剤は規定のクシ目ゴテを用いて、塗り溜りや塗りムラができないように均一に塗布します。



仕上げ材の張り付け

1. 接着剤塗布後、待ち時間を取ります。その後床材を張り始め、張付け可能時間内に張り終えます。
チェック：待ち時間及び張付け可能時間は、環境温度により異なります。
2. 仕上げ材に接着剤が付着した場合はそのまま放置せず、硬化する前にウエスで拭き取ってください。
3. ガス膨れが生じた時は、千枚通しで丁寧にエア抜きを行いません。

圧着

1. 仕上げ材の張り付け後、ローラー、ハンドローラーなどでよく圧着します。さらに1~2時間後、再度圧着します。

養生

1. 施工完了後、夏期24時間以上、冬期48時間以上養生します。また、養生期間中は重量物の運搬をしないで下さい。

性状

外観	乳白色 粘稠液
主成分	合成ゴムラテックス
待ち時間	約15分/23℃
張付け可能時間	45分以内/23℃

接着剤及び仕上げ材 選択上の注意事項

- ・SG-20は指定用途の組み合わせ以外には使用しないで下さい。
- ・接着施工する前に、欠損や反りのある物は使用しないで下さい。

■施工上の注意事項■

- 屋外、壁面、耐水性を必要とする場所には使用できません。
- 品種の異なる接着剤と混合しないで下さい。
- 5~35℃の環境で使用・保管して下さい。（0℃以下では凍結することがあります）
- 取り扱い場所及び施工場所は換気を行ってください。又、施工後も接着剤が硬化するまで、自然換気（日常生活の程度、朝夕1~2時間）を行ってください。
- 使用時は必要に応じて保護具を着用して下さい。
- 開封した接着剤は、できるだけ早く使い切ってください。
- 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。

■取扱い上の注意事項■

- SG-20を取扱う時は、下記の項目を守ってください。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
 - 使用後や休憩前には、手洗い・ウガイをして下さい。
 - 使用中に身体に異常を感じた時には、直ちに使用を止め、換気の良い場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
 - 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
 - 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
 - 皮フや衣服に付いた時は洗い落して下さい。
 - 誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
 - 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
 - 河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
 - ご不明な点は、当社営業担当にお問い合わせ頂くか、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。
 - SG-20をご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

安全レベルの高い製品に表示しています。



- アスベストを使用していません。
- シックハウスに対して配慮した接着剤です。
- TVOC（総揮発性有機化合物）放散が400μg/m³以下です。
- 厚生労働省が定める14物質について、室内濃度指針値以下又は使用していません。